

6232

swingcolor®

ROL- EN STRIJKPLEISTER

1 mm / WIT / BUITEN / BINNEN

- bijzonder slijtvast
- stootvast

Eigenschappen

- kunstharsstructuurpleister
- gebruiksklaar
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- zeer weerbestendig

Toepassing

Hoogwaardige, gebruiksklare kunstharsstructuurpleister ter bescherming en voor de decoratieve afwerking van wand- en geveloppervlakken. Geschikte ondergronden zijn bijv. beton, pleisterwerk en gipskarton.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk en gipskarton (na voorafgaand gronden).

Drogen

Door en door droog en volledig belastbaar na ca. 1–2 dagen, afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en structuur.

Verbruik:

Afhankelijk van de gewenste structuur is de inhoud voldoende voor ca. 6-13 m² / 20kg.

Gereedschap

Spaan van roestvast edelstaal of plafondborstel en afhankelijk van de gewenste structuur bijv. een structuurroller, borstel, spons of spaan.

Mengen

Mengbaar met max. 2 % **MENKLEUREN**.

Vorbereiding

Losse delen, lijmverf en krijtende oppervlakken volledig verwijderen. Beschadigde en holle pleisteroppervlakken van een nieuwe pleisterlaag voorzien. Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Minimaal 24 uur voor verwerking een grondlaag aanbrengen met **PLEISTERGRONDERING**.

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Met een langzaam draaiende mengmachine even omroeren, met een spaan van roestvast edelstaal opbrengen in een laagdikte van maximaal 3 mm en direct daarna met een structuurroller, borstel, spons of spaan de gewenste structuur aanbrengen.

Technische aanwijzingen

Op grotere oppervlakken adviseren wij met z'n tweeën te werken. Ter voorkoming van aanzetten altijd van boven naar beneden en nat-in-nat werken. Samenhangende oppervlakken altijd in één keer afwerken. Randen afplakken met tape en de tape weer verwijderen voordat er filmvorming optreedt. Niet eerder behandelde oppervlakken beschermen tegen vocht, maar ook tegen te snelle wateronttrekking, bijv. door extreem hoge temperaturen.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van oplosmiddelvrije producten moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), kaliwaterglas, titaandioxide, calciumcarbonaat, water en additieven. Dit product bevat max. 1 g/l VOC.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany