

## Feste Wand- und Deckenfarbe

matt



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
6 STUNDEN

Feste Dispersionsfarbe nach DIN EN 13 300 – tropft nicht - spritzt nicht – gut deckend – hoch ergiebig - abriebfest

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Gebrauchsfertige feste Farbe für alle Innenflächen. Sie ist leicht zu verarbeiten, geruchsneutral, gut deckend, ergiebig, wasserdampfdurchlässig, abriebfest. Spritz- und tropffrei verarbeitbar. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton), Tapeten (z. B. Rau- und Glasfasertapeten, Strukturtapeten) und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Gisbau-Produktcode: M-DF01

#### Farbton

Weiß

#### DIN/Ö-Norm EN 13 300

Deckvermögen bei 7m<sup>2</sup>/Liter Klasse 2 (von 4)

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 (von 5)

(waschbeständig nach DIN 53 778)

Glanzgrad matt

Maximale Korngröße fein

#### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Isothiazolinon).

#### Dichte

Ca. 1,4 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (mit einem Kurzflorroller)

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 80 - 140 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Nicht verdünnen

#### Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit andersartigen Materialien mischen.

#### Verarbeitungshinweise

Praktisch und bequem aus der Farbwanne verarbeitbar - nicht umrühren, verdünnen oder abtönen, Farbe ist direkt streichfertig. Nach dem Öffnen des Farbbehälters die Schutzfolie abziehen und mit dem kurzflorigen Spezial-Farbroller gleichmäßig, mit geringem Druck über die Farboberfläche rollen. Nicht zuviel Farbe aufnehmen! Ecken, Kanten sowie schwer zugängliche Stellen vorab mit einem Flachpinsel, der ebenfalls nur leicht über die Farboberfläche geführt wird, streichen. Die Farbe langsam und im Kreuzgang auf die Wand auftragen, um einen gleichmäßig deckenden Farbaufstrich zu erhalten.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Nach ca. 6 Stunden sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals übergestrichen werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder

abbürsten. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.	-		
Alte Lack-, Ölfarbenbeschichtungen oder glänzende Dispersionsfarbenanstriche	1x Haftgrund		
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund	bei großem Farbtonkontrast 1x Feste Wand- und Deckenfarbe	1x Feste Wand- und Deckenfarbe
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z. B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund		

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, aber nicht unter +5 °C.  
Anbruchgebände mit Schutzfolie blasenfrei abdecken und gut verschließen.  
Mindesthaltbarkeit: ungeöffnet ca. 2 Jahre  
ADR/RID: Kein Gefahrgut  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

**4. Wichtige Hinweise**

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Auch bei der Verarbeitung von swingcolor® Feste Wand- und Deckenfarbe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6213)