

Architects' Finest

PREMIUM MUURVERF MET EEN
EXCLUSIEF FLUWEELMAT OPPERVLAK



SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest is een fluweelmatte, premium dispersieverf met hoge dekking. De romige, drui- en spatvrije consistentie zorgt voor een eenvoudige en schone verwerking. Het unieke fluweelmatte oppervlak zorgt voor een uitstekend kleureffect en unieke kleurdiepte. De met de hand gekozen kleuren komen zo optimaal tot hun recht en zorgen voor een tijdloze elegantie.

SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest is waterdampdoorlatend, zeer slijt- en boenvast (schrobvastheid klasse 2). De premium dispersieverf kan op verschillende manieren worden gebruikt, bv. op Rauhfaser- en reliëfbehang, oude dispersielagen, gipskarton- en cementvezelplaten, maar ook op metselwerk, pleister en beton en resulteert in een perfect oppervlaktebeeld.

1. Voorbereiding

Het product wordt aangebracht op een droge, schone en vaste ondergrond. Laat nieuwe minerale pleisters (bv. kalkcementpleister) minstens 4 weken drogen. Was of borstel lijmverf en krijtende oppervlakken grondig af. Verwijder niet-dragende oude lagen tot aan de draagkrachtige ondergrond. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met SCHÖNER WOHNEN Universal-Tiefgrund.

2. Verwerking

SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest kan gerold, geschilderd of gespoten worden. Het product is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5 °C. Altijd goed omroeren voor gebruik. Breng op contrastrijke en absorberende ondergronden eerst een grondlaag aan. Bij intensieve kleuren kunnen meerdere lagen nodig zijn om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te verkrijgen. Aaneengesloten oppervlakken moeten altijd in één handeling bewerkt worden. Maak voor het begin van de werkzaamheden de rol en kwast lichtjes nat. Schilder eerst het plafond en vervolgens de wanden. Start bij het raam en werk met de lichtinval mee. Breng SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest eerst aan in de hoeken en aan de randen. Schilder vervolgens met de roller 2-3 banen en verdeel de verf gelijkmatig en kruislings. Rol tot slot nog een keer verticaal over het oppervlak zonder druk uit te oefenen. Aaneengesloten oppervlakken moeten altijd 'nat-in-nat' zonder onderbreking worden geschilderd om zichtbare aanzetten te vermijden. Verwijder de afplaktape voordat de verf helemaal droog is. Gereedschap: SCHÖNER WOHNEN kortpolige roller, platte kwast. Verbruik: ca. 80 – 125 ml/m² afhankelijk van de ondergrond.

3. Droging

Bij een kamertemperatuur van +20 °C kunnen de kamers na ca. 6 uur weer gebruikt worden of kunnen de muren opnieuw geschilderd worden.

4. Na de verwerking

Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep. Koel, maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten. Ongeopende emmers zijn minstens houdbaar tot: zie bodem.

5. Afval

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met niet-ingedroogde resten afgeven bij het inzamelpunt voor oude verf. Vloeibare verfstresten afvoeren volgens afvalcode 080112 (volgens AVV).

6. Veiligheidsvoorschriften

Ook bij de verwerking van SCHÖNER WOHNEN Architect's Finest moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Smitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoeien. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

7. Samenstelling

Styreenacrylaat-copolymeerdispersie, siliconharsemulsie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), polymer-vulstoffen, silicaten, calciumcarbonaat, water, additieven en conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

8. Aanvullende informatie

Informatie voor allergiepatiënten via het telefoonnr. 00800 32665500.
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

EN 13300

Schrobvastheid	klasse 3 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	middelfijn

J. D. Flügger · Bredowstr. 12 · 22113 Hamburg · Tel. 00800 35834400 (gratis)
www.schoener-wohnen-farbe.com

Stand: Juni 2019