Technisches Merkblatt

Anwendungsgebiet

- Haftstark auf Decken und Wänden aus Beton
- Auch für häusliche Feuchträume
- Hohe Oberflächenfestigkeit

Produkteigenschaften

- einfache Verarbeitung
- gesundes Wohnklima

Verbrauch / Ergiebigkeit

Anwendungsgebiet

- Haftputzgips eignet sich zum Verputzen von Decken und Wänden. Der einlagige Innenputz wird geglättet und ist nach entsprechender Austrocknungszeit als Untergrund für Anstrichsysteme geeignet.

Produktbeschreibung

- Haftputzgips ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel nach DIN EN 13279-1.

Produkteigenschaften

- Schafft ein gesundes Wohnklima
- Einfache Verarbeitung.

Zusammensetzung

- Gips, mineralische Leichtzuschläge, Zusätze für eine bessere Verarbeitung und Haftung.

Allgemeine Hinweise

- Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
- Das Mauerwerk muss der DIN 1053 Mauerwerk, der Beton der DIN 1045 Beton entsprechen.
- Die Unebenheiten des Putzgrundes müssen innerhalb der zulässigen Toleranzen der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ liegen. Gegebenfalls sind Bedenken geltend zu machen und es ist für Abhilfe zu sorgen.

Verarbeitung

- Den Mörtel in der angegebenen Dicke auftragen.
- Den frisch aufgetragenen Putzmörtel lattenrecht und nestfrei abziehen.
- Die Putzfläche nach dem Anziehen mit einem groben Schwamm verwaschen.
- Die Oberfläche entweder filzen oder glätten.
- Nach dem Putzen ist für eine ausreichende Querlüftung zu sorgen.
- Wo Bewegungen zu angrenzenden Bauteilen auftreten können, ist der Putz einzuschneiden.
- Auftragsdicke: 5 mm bis 10 mm
- **Lagerung:** Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material 12 Monate lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

- bei 10 mm Schichtdicke : ca. 8,0 kg/m2
- Wasserbedarf: ca. 17,5 l / 25 kg

SAINT-GOBAIN
Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Telefon +49 211 91 369-0 · Telefax +49 211 91 369-129 · www.sg-weber.de
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875
Geschäftsführung: Florent Pouzet (Vorsitzender), Roman Lackner

Technisches Merkblatt

SAINT-GOBAIN
Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Telefon +49 211 91 369-0 · Telefax +49 211 91 369-129 · www.sg-weber.de
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875
Geschäftsführung: Florent Pouzet (Vorsitzender), Roman Lackner