

AUSGLEICHSMASSE

ZUSAMMENSETZUNG:

Hydraulische Bindemittel, feine Gesteinskörnung, Zusatzstoffe, die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen • Bei Schichtstärken von 3-20 mm • Für den Innen- und Außenbereich • Zum Ausbessern von Löchern und Ausbrüchen • Zur Herstellung von Bodengefällespachtelungen • Für die händische Verarbeitung.

VERARBEITUNG:

Die **Ausgleichsmasse** in die erforderliche Wassermenge (ca. 4,5 l/25 kg Sack) einstreuen und zu einer klumpenfreien Masse anrühren. 3 Minuten rasten lassen und erneut gut durchmischen. Die Verarbeitungszeit beträgt bei 18-20 °C ca. 45 Minuten. Die fertigen Flächen sind vor zu schnellem Austrocknen (z.B. Wind, direkte Sonneneinstrahlung) und Durchnässung zu schützen. Im Außenbereich und in Nassbereichen ist eine Abdichtung der Fläche unbedingt erforderlich.

Die länderspezifischen Verarbeitungsrichtlinien und Normen sind einzuhalten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Die Vorbereitung des Untergrundes hat nach den gültigen Normen und Richtlinien zu erfolgen. Der Untergrund muss staubfrei, entfettet und sauber sein. Bei saugenden Untergründen empfehlen wir die **Ausgleichsmasse** dünn vorzuspachteln und scharf abzuziehen. Glatte Flächen sind mit dem **Cemix KONTAKT E** vorzubehandeln.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- Schichtstärke:	3 - 20 mm
- Körnung:	≤ 1 mm
- Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtstärke
- Wasserbedarf:	ca. 0,18 l/kg Trockenmörtel
- Verarbeitbar:	ca. 45 Minuten*
- Begehbar:	nach ca. 12 Std.*
- Austrocknungsdauer (verlegereif)*:	nach ca. 48 Std. verfliesbar
Unter dichten Belägen:	Bei Schichtstärke
	bis 5 mm nach ca. 3 Tagen
	bis 10 mm nach ca. 6 Tagen
	bis 20 mm nach ca. 8 Tagen

*bei 20 °C und 50 % Rel. LF.

LIEFERFORM:

Art. Nr. -----, 25 kg Säcke, 48 Säcke/Palette/1.200 kg (foliert)
Art. Nr. -----, 25 kg Säcke, 12 Säcke/Palette/300 kg (foliert)

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand Jänner 2018

Cemix