

DESCRIPCIÓN.

Recubrimiento impermeabilizante, de consistencia pastosa, constituida por una dispersión acuosa de copolímeros de base acrílica, con cargas y pigmentos, y que una vez seca forma una capa impermeable y elástica. Se adapta a los movimientos del soporte sin agrietar. Buena adherencia a la mayoría de soportes. Gran durabilidad a la intemperie. Se homogeniza fácilmente por agitación, no presentando coágulos, depósitos secos, pieles, etc.

DATOS TÉCNICOS.

- DEL PRODUCTO.

Viscosidad.	> 200 poises
Densidad. (g/cm ³). Aprox.	1,31
Contenido en sólidos	58%
Curado. (A 20 - 25 °C, humedad del 50 %). Aprox. (h)	24
Producto ecológico, exento de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)	0,01 g/l
No es tóxico ni inflamable. De aplicación en frío.	

- DE LA MEMBRANA.

Resistencia a tracción.	> 1 MPa
Alargamiento a la rotura.	> 300 %
Doblado a -5 °C.	Sin presencia de grietas
Resistencia a la percusión.	> 200 mm

- DE LA MEMBRANA ENVEJECIDA.

Resistencia a tracción.	> 1 MPa
Alargamiento a la rotura.	> 250 %
Pérdida de masa.	< 5 %

PRESENTACIÓN.

ChovATEC ANTIGOTERAS se presenta en colores rojo, blanco y gris en envases de 5 Kg y 20 Kg.

ALMACENAMIENTO.

En envase original, no almacenar a la intemperie, a altas temperaturas ni exposición prolongada al sol, ni a temperatura inferior a 5 °C. Periodo de almacenamiento, aproximadamente 6 meses.



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

ChovATEC ANTIGOTERAS

IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO PARA TERRAZAS

FICHA TÉCNICA Nº 75246 - REVISIÓN 1/14
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

APLICACIÓN Y CONSUMO:

Las superficies sobre las que se aplica **ChovATEC ANTIGOTERAS** deben estar limpias y sin polvo, grasas, disolventes, etc.

Las superficies deben ser continuas y en caso de tener grietas mayores de 3 mm, se deberán regularizar con mortero o con **ChovATEC ANTIGOTERAS** amasado con 2 a 3 partes de arena. Si son superficies de mortero muy pobre o que tengan materiales fácilmente desprendibles, se deberán restaurar con un mortero u otro producto adecuado.

Antes de utilizar **ChovATEC ANTIGOTERAS** se debe remover el producto para homogenizar totalmente.

Cuando la superficie sea porosa o muy absorbente, deberá aplicarse primero una imprimación a base de **ChovATEC ANTIGOTERAS** diluido con un 30 - 35 % de agua.

Posteriormente se aplicarán de 2 a 3 capas de **ChovATEC ANTIGOTERAS** con un consumo, mínimo, aconsejado de 400 a 500 g/m² por cada capa. (Consumo total mínimo aconsejado es de 1.200 a 1.500 g/m² en total de capas).

Aplicar con brocha o rodillo, para conseguir capas uniformes y consistentes de la dotación prevista.

Cada capa deberá aplicarse, cuando la anterior esté suficientemente seca.

Las capas sucesivas deberán realizarse, preferentemente, cruzándolas sobre la anterior.

Sobre la 1ª capa aplicada, deberá extenderse una malla de refuerzo, tipo Malla 50, y sobre ella aplicar las siguientes capas de producto, cubriendo toda la superficie.

El tiempo de secado dependerá de la temperatura, humedad del ambiente, aireación, etc.

No deberá aplicarse cuando exista riesgo de lluvia.

No deberá aplicarse sobre cubiertas que no estén secas, ya que el producto podría tardar más tiempo en secar.

La limpieza de los utensilios se puede realizar con agua.

USO:

ChovATEC ANTIGOTERAS está recomendada para aplicar como acabado exterior en cubiertas de uso visitable con tránsito moderado. Evitar transitar sobre la cubierta si está mojada, por motivo de posibles resbalones y caídas, o tomar las precauciones necesarias para evitarlos.

Sobre la superficie cubierta con **ChovATEC ANTIGOTERAS** no es posible aplicar otros elementos constructivos, tales como capas de mortero, de protección pesada, etc.

ChovATEC ANTIGOTERAS no se recomienda para ser aplicada en superficies que puedan estar en contacto permanente con agua, o durante periodos continuados, tales como piscinas, balsas, etc.

No se recomienda como capa inferior en cubiertas con protección pesada, continúa o discontinua, tales como cubiertas acabadas con solado, mortero y rasilla, "Cubierta Invertida", etc.

En el supuesto de tener que realizar la aplicación con algún condicionante específico no indicado, se deberá realizar la consulta previa al Departamento Técnico.

ChovATEC ANTIGOTERAS
Página 2 de 2

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.

ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **ChovA, S. A.** se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.