

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group BIIa GL - Annex J - EN 14411















Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno

Formato y espesor **45X45 cm sp. 8,1 mm**

Serie **LESS**

Articulos **GRIS MAT-BEIGE MAT**

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS	
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción		UNI EN ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%
	Fuerza de rotura		UNI EN ISO 10545-4	Min 1000 N
	Módulo de rotura		UNI EN ISO 10545-4	> 22 N/mm ²
	Resistencia a la abrasión		UNI EN ISO 10545-7	PEI IV
	Resistencia al choque térmico		UNI EN ISO 10545-9	Resistant
	Antideslizante		DIN 51130	R9
	Reacción al fuego		-	A1 _{fl}
Químico	Resistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14	5
	Resistencia a los productos químicos		UNI EN ISO 10545-13	GLA/GHA